

60x120 / 24"x48" - 11 mm 30x120 / 12"x48" - 11 mm 60x60 / 24"x24" - 10 mm
30x60 / 12"x24" - 10 mm 12x60 / 4,8"x24" - 10 mm 45x45 / 18"x18" - 10 mm

GRES PORCELLANATO TECNICO / ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
RETTIFICATO MONOCALIBRO / РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ



N°17/21/01

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo Bla
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа Bla

MATT
Матовый

LAPPATO
Полуполированный

STRUTTURATO
Структурная



FORMAT

Caratteristica tecnica Технические характеристики		Norma Стандарт	Valore richiesto dalle norme Требование стандарта		MATT / Матовый	LAPPATO Полуполированный	STRUTTURATO Структурная 45x45		
Caratteristiche di regolarità Правильность формы		Lunghezza e larghezza Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%* ± 0,5%**		± 0,1% ± 0,1%	± 0,1% ± 0,1%	± 0,1% ± 0,1%	
		Spessore - Толщина		± 5,0%		Conforme Соответствует	Conforme Соответствует	Conforme Соответствует	
		Rettilineità spigoli Прямолинейность граней		± 0,5%		± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%	
		Ortogonalità - Ортогональность		± 0,6%		± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%	
		Planarità - Плоскостность		c.c. ± 0,5% e.c. ± 0,5% w ± 0,5%	Non applicabile a strutturati forti Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой	± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%	± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%	Non applicabile a strutturati forti Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой	
Caratteristiche strutturali Структурные характеристики		Massa d'acqua assorbita Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
Caratteristiche meccaniche massive Механические Характеристики плитки		Sforzo di rottura Разрушающее усилие	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	
Resistenza alla flessione Предел прочности при изгибе		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²			
Caratteristiche meccaniche superficiali Механические Характеристики поверхности		Durezza mohs Твёрдость по МООСу	EN 101	MATT. ≥ 6	LAP. NR	STR. ≥ 6	Conforme Соответствует	5	7
		Resistenza all'abrasione profonda Стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 130 mm³	≤ 150 mm³	≤ 130 mm³	
Caratteristiche termo-igrometriche Термоигрометрические характеристики		Coefficiente di dilatazione termica lineare Температурный коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Метод испытаний		≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	
		Resistenza agli sbalzi termici Термическая стойкость	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Метод испытаний		RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	
		Resistenza al gelo Морозостойкость	ISO 10545-12	Richiesta Запрос		RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	
Caratteristiche di sicurezza Характеристики безопасности		Coefficiente di attrito dinamico Динамический коэффициент трения	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,40	> 0,40	> 0,40	
		Coefficiente di attrito statico Статический коэффициент трения	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)		≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≤ 0,50 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
		Classificazione antisdrucciolo Сопротивление скольжению	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro В зависимости от помещения или рабочего участка		R9	N.C.	R11	
Caratteristiche chimiche Химические характеристики		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов	ISO 10545-13	Classe UB min. Минимум класс UB		UA	UA	UA	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию низкой концентрации кислот и щелочей		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante По классификации, указанной производителем		ULA	ULA	ULA	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию высокой концентрации кислот и щелочей		Metodo di prova disponibile Метод испытаний		UHA	UHA	UHA	
		Resistenza alle macchie Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Метод испытаний		5	5	5	

* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.

** Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.

Кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам

Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti.

Искривление граней относительно соответствующих номинальных размеров.

Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.

Кривизна угла относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам.