

30,5x56 / 12"x 22" - 10 mm 15x56 - 6"x22" 10 mm

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
RETTIFICATO MONOCALIBRO / РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice L gruppo BIII
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение L группа BIII

SATINATA
САТИНИРОВАННАЯ



atlas concorde

Caratteristica tecnica
Технические характеристики

Norma
Стандарт

Valore richiesto
dalle norme
Требование стандарта

view

Dimensioni e qualità della superficie Размер и качество поверхности		Lunghezza e larghezza - Длина и ширина	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%^*$ $\pm 0,3\%^{**}$	$\pm 0,1\%$ $\pm 0,1\%$
		Spessore - Толщина		$\pm 10,0\%$	$\pm 10,0\%$
		Rettilinearità spigoli - Прямолинейность граней		$\pm 0,3\%$	$\pm 0,1\%$
		Ortogonalità - Ортогональность		$\pm 0,5\%$	$\pm 0,1\%$
		Planarità - Плоскостность		c.c. + 0,5% - 0,3% e.c. + 0,5% - 0,3% w + 0,5% - 0,5%	Conforme Соответствует
Proprietà fisiche Физические свойства		Massa d'acqua assorbita - Водопоглощение		E >10%	10% < E ≤ 20%
		Sforzo di rottura / Resistenza alla flessione Разрушающее усилие / Предел прочности при изгибе	ISO 10545-4	S ≥ 600N R ≥ 15N/mm ²	S ≥ 600N R ≥ 15N/mm ²
		Resistenza al cavillo - Устойчивость эмали к кракелюру (старению)	ISO 10545-11	Richiesta - Запрос	RESISTE - ВЫДЕРЖИВАЕТ
Caratteristiche chimiche Химические характеристики		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов	ISO 10545-13	Classe GB min. Class GB min.	GA
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию низкой концентрации кислот и щелочей		Metodo di prova disponibile Метод испытаний	GLB
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию высокой концентрации кислот и щелочей		Metodo di prova disponibile Метод испытаний	-
		Resistenza alle macchie - Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min.	5

30,5x30,5 / 12"x12" - 8 mm

PAVIMENTO COORDINATO / РЕКОМЕНДОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
GRES PORCELLANATO SMALTATO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
RETTIFICATO MONOCALIBRO / РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo BIa
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа BIa

SATINATO
САТИНИРОВАННЫЙ

Caratteristica tecnica
Технические характеристики

Norma
Стандарт

Valore richiesto
dalle norme
Требование стандарта

Caratterisiche di regolarità Правильность формы		Lunghezza e larghezza - Длина и ширина	ISO 10545-2	$\pm 0,6\%^*$ $\pm 0,5\%^{**}$	$\pm 0,1\%$ $\pm 0,1\%$
		Planarità - Плоскостность		c.c. $\pm 0,5\%$ e.c. $\pm 0,5\%$ w $\pm 0,5\%$	$\pm 0,3\%$ $\pm 0,3\%$ $\pm 0,3\%$
Caratteristiche meccaniche massive Механические характеристики плитки		Sforzo di rottura / Resistenza alla flessione Разрушающее усилие / Предел прочности при изгибе	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1500 N R ≥ 40 N/mm ²
Caratteristiche meccaniche superficiali Механические характеристики поверхности		Durezza Mohs - Твёрдость по моосу	EN 101	≥ 5	Conforme Соответствует
Caratteristiche chimiche Химические характеристики		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов	ISO 10545-13	Classe GB min. Class GB min.	GA
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию низкой концентрации кислот и щелочей		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante В зависимости от помещения или рабочего участка	GLA
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию высокой концентрации кислот и щелочей		Metodo di prova disponibile Метод испытаний	GHA
		Resistenza alle macchie - Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min.	5

View Ice: PEI 4 / View Ivory: PEI 3 / View Brown, View Grey: PEI 2

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.
Кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам
Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti.
Искривление граней относительно соответствующих номинальных размеров.
w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.
Кривизна угла относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам.

* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.
Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.
** Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).
Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).