

75x75 / 29¹/₈"x29¹/₈" - 10 mm **74x74 / 29¹/₈"x29¹/₈" - 10 mm **45x90 / 17³/₄"x35³/₈" - 10 mm
44x88 / 17³/₈"x34³/₈" - 10 mm **60x60 / 23⁷/₈"x23⁷/₈" - 10 mm **59x59 / 23¹/₄"x23¹/₄" - 10 mm
30x60 / 11³/₄"x 23³/₈" - 10 mm **22,5x59 / 11⁵/₈"x 23¹/₄" - 10 mm**********

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
RETTIFICATO MONOCALIBRO / РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ



N°17/21/01

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo B1a
 Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа B1a

MATT
Матовый

LAPPATO
Полуполированный

MARVEL



		Caratteristica tecnica Технические характеристики	Norma Стандарт	Valore richiesto dalle norme Требование стандарта	MATT / Матовый	LAPPATO Полуполированный
Caratteristiche di regolarità Правильность формы		Lunghezza e larghezza Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%* ± 0,5%**	± 0,1% ± 0,1%	± 0,1% ± 0,1%
		Spessore - Толщина		± 5,0%	Conforme Соответствует	Conforme Соответствует
		Rettilinearità spigoli Прямолинейность граней		± 0,5%	± 0,1%	± 0,1%
	Ortogonalità - Ортогональность	± 0,6%		± 0,1%	± 0,1%	
		Planarità - Плоскостность		c.c. ± 0,5% e.c. ± 0,5% w ± 0,5%	± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%	± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
Caratteristiche strutturali Структурные характеристики		Massa d'acqua assorbita Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Caratteristiche meccaniche massive Механические Характеристики плитки		Sforzo di rottura Разрушающее усилие	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
		Resistenza alla flessione Предел прочности при изгибе		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
Caratteristiche meccaniche superficiali Механические Характеристики поверхности		Durezza mohs Твёрдость по МООСУ	EN 101	≥ 6	Conforme Соответствует	5
		Resistenza all'abrasione profonda Стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
Caratteristiche termo-igrometriche Термогигрометрические характеристики		Coefficiente di dilatazione termica lineare Температурный коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Метод испытаний	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹
		Resistenza agli sbalzi termici Термическая стойкость	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Метод испытаний	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ
		Resistenza al gelo Морозостойкость	ISO 10545-12	Richiesta Запрос	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ
Caratteristiche di sicurezza Характеристики безопасности		Coefficiente di attrito dinamico Динамический коэффициент трения	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40	< 0,40
		Coefficiente di attrito statico Статический коэффициент трения	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY 0,50÷0,60 WET
		Classificazione antisdrucciolo Соппротивление скольжению	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro В зависимости от помещения или рабочего участка	R9	N.C.
Caratteristiche chimiche Химические характеристики		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов	ISO 10545-13	Classe UB min. Минимум класс UB	UA	UA
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию низкой концентрации кислот и щелочей		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante По классификации, указанной производителем	ULA	ULA
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию высокой концентрации кислот и щелочей		Metodo di prova disponibile Метод испытаний	UHA	-
		Resistenza alle macchie Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Метод испытаний	5	5

* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrina (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.
 Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.

** Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrina (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).
 Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.
 Кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам.
 Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti.
 Искривление граней относительно соответствующих номинальных размеров.

w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.
 Кривизна угла относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам.