

45x90 / 17³/₈"x35³/₈" - 10 mm 75x75 / 29¹/₂"x29¹/₂" - 10 mm 22,5x90 / 8⁷/₈"x35³/₈" - 10 mm
 15x90 / 5⁷/₈"x35³/₈" - 10 mm 60x60 / 23⁵/₈"x23⁵/₈" - 10 mm 60x60 / 23⁵/₈"x23⁵/₈" - 20 mm
 30x60 / 11³/₄"x23⁵/₈" - 10 mm

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 RETTIFICATO MONOCALIBRO / РЕТИФИЦИРОВАННАЯ В ОДНОМ КАЛИБРЕ



N°17/21/01

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo B1a
 Технические характеристики - в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа B1a

MATT
Матовый

STRUTTURATO
Структурная



SUNROCK

	Caratteristica tecnica Технические характеристики	Norma Стандарт	Valore richiesto dalle norme Требование стандарта		MATT / Матовый	STRUTTURATO шлифованный	LASTRA 20 STRUTTURATO Структурная	
Caratteristiche di regolarità Правильность формы	Lunghezza e larghezza Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%*		± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%	
			± 0,5%**		± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%	
			Spessore - Толщина		± 5,0%		Conforme Соответствует	Conforme Соответствует
	Rettilineità spigoli Прямолинейность граней		± 0,5%		± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%	
Ortogonalità - Ортогональность	± 0,6%		± 0,1%		± 0,1%	± 0,1%		
	Planarità - Плоскостность	c.c. ± 0,5% e.c. ± 0,5% w ± 0,5%	Non applicabile a strutturati forti Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой		± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%	Non applicabile a strutturati forti Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой		
Caratteristiche strutturali Структурные характеристики	Massa d'acqua assorbita Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
Caratteristiche meccaniche massive Механические Характеристики плитки	Sforzo di rottura Разрушающее усилие	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 10000 N	
	Resistenza alla flessione Предел прочности при изгибе		R ≥ 35 N/mm ²		R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	
Caratteristiche meccaniche superficiali Механические Характеристики поверхности	Durezza mohs Твёрдость по МООСу	EN 101	≥ 6		7	8	8	
Caratteristiche termo-igrometriche Термоигрометрические характеристики	Coefficiente di dilatazione termica lineare Температурный коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Метод испытаний		≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Термическая стойкость	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Метод испытаний		RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	
Caratteristiche di sicurezza Характеристики безопасности	Resistenza al gelo Морозостойкость	ISO 10545-12	Richiesta Запрос		RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	RESISTE ВЫДЕРЖИВАЕТ	
	Coefficiente di attrito dinamico Динамический коэффициент трения	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,40	> 0,40	> 0,40	
Caratteristiche chimiche Химические характеристики	Coefficiente di attrito statico Статический коэффициент трения	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)		≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,80 DRY ≥ 0,80 WET	≥ 0,80 DRY ≥ 0,80 WET	
	Classificazione antisdrucciolo Сопrotивление скольжению	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro В зависимости от помещения или рабочего участка		R9	R11	R11	
	Classificazione antisdrucciolo Сопrotивление скольжению	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi В помещениях, где полы часто бывают мокрыми, и по ним ходят босыми ногами		A	A+B+C	A+B+C	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов	ISO 10545-13	Classe UB min. Минимум класс UB		UA	UA	UA	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию низкой концентрации кислот и щелочей	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante По классификации, указанной производителем		ULA	ULA	ULA			
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Стойкость к воздействию высокой концентрации кислот и щелочей	Metodo di prova disponibile Метод испытаний		UHA	UHA	UHA			
Resistenza alle macchie Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Метод испытаний		5	5	5		

* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от номинальных.

** Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

Среднее допустимое отклонение, в процентах, размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от средних размеров 10 образцов (20 или 40 граней).

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.

Кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам

e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti.

Искривление граней относительно соответствующих номинальных размеров.

w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione.

Кривизна угла относительно диагонали, рассчитанной согласно номинальным размерам.